

Tjärvitriol

Tunn tjärlasyr med grå kulör

Allmänt

Tjärvitriol är baserad på Äkta Trätjära, Balsamterpentin och ett grått pigment som ger ytan en kulör som liknar järnvitriol. Den varmgråa kulören framträder efterhand som tjärans naturligt bruna kulör tonas ner. **Tjärvitriol** ger en modern och narturnära grå kulör som samtidigt blir vattenavvisande och ger ett skydd mot solens UV-strålning. Innehåller 100% aktiva beståndsdelar.

Trätjära är naturens egna träskydd och består bl a olika slags hartser och terpenener. Kåda (harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador. Terpenener är ett lösningsmedel och påskyndar torkningen. Trätjära tillverkas i ugn från kådrika furuträd.

Användningsområde

Tjärvitriol kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä som träpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pallkragar etc.

Förpackning

60590401 / 1-lit burk
60590473 / 3-lit burk
60590556 / 10-lit burk

Applicering

Bästa resultat uppnås om målning med **Tjärvitriol** utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan. Ingen balsamterpentin behöver tillsättas.

Då pigmentet sjunker till botten vid lagring är det viktigt att röra om noggrant i burken före målning. Rör även om då och då under målning.

Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner (batcher). Har du flera burkar från olika produktioner (se vit etikett på locket) bör du blanda dessa med varandra för att undvika kulörskillnader.

Tjärvitriol skall inte strykas på virke tidigare behandlat med andra täckande färgtyper.

Målning:

Borsta bort damm, smuts och lös färg. Tvätta bort alg och mögelpåväxt. Ytan måste vara torr vid målning. Måla direkt utan grundfärg. Använd pensel. Går även att spruta. Övermålningsbar efter ca 1-2 dygn. Måla 2 gånger för optimalt skydd och för bästa kulör.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatabladet som kan hämtas på www.auson.se och målningsråden som finns på www.tjarlek.se.

Tekniska data

Kulör:	Grå (matt)
Densitet:	0,94 ± 0,03 kg/lit
Vikttorrhalt:	48%
Åtgång:	6-10 m ² /lit beroende på underlagets beskaffenhet
Torktid:	Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Balsamterpentin. OBS! ej lacknafta
Rengöring:	Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten
Lagringstid:	36 månader (öppnad burk)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2016-10-24 / EU



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.