

# Tjärvitriol

## Tunn tjäralsyra med grå kulör

### Allmänt

**Tjärvitriol** är baserad på Äkta Trätjära, Terpentin och ett grått pigment som ger ytan en kulör som liknar järnvitriol. Den varmgråa kulören framträder efterhand som tjärans naturligt bruna kulör tonas ner. **Tjärvitriol** ger en vattenavvisande yta och ett skydd mot solens UV-strålning. Innehåller 100% aktiva beståndsdelar.

Trätjära är naturens egna träskydd och består bl.a. olika slags hartser och terpenener. Kåda (harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador. Terpenener är ett lösningsmedel och påskyndar torkningen. Trätjära tillverkas i ugn från kådrika furuträd.

### Användningsområde

**Tjärvitriol** kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä som träpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pallkragar och andra träkonstruktioner utomhus.

### Förpackning

60590401 / 1-lit burk  
60590473 / 3-lit burk  
60590556 / 10-lit burk

### Applicering

Bästa resultat uppnås om målning med **Tjärvitriol** utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan. Ingen balsamterpentin behöver tillsättas.

Då pigmentet sjunker till botten vid lagring är det viktigt att röra om noggrant i burken före målning. Rör även om då och då under målning.

Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i utseende från olika produktioner (batcher). Har du flera burkar från olika produktioner (se vit etikett på locket) bör du blanda dessa med varandra för att undvika kulörskillnader.

### Målning:

Borsta bort damm, smuts och lös färg. Tvätta bort alg och mögelpåväxt. Ytan måste vara torr vid målning. Måla direkt utan grundfärg även ändträ. Använd pensel. Går även att spruta. Övermålningsbar efter ca 1-2 dygn. Måla 1-2 gånger beroende på ny eller tidigare målade yta eller typ av underlag.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatablad och målningsråd som kan hämtas på [www.auson.se](http://www.auson.se).

### Tekniska data

|               |  |
|---------------|--|
| Kulör:        | Grå (matt)   |
| Densitet:     | 0,94 ± 0,03 kg/lit   |
| Vikttorrhalt: | 48%  |
| Åtgång:       | 6-10 m <sup>2</sup> /lit beroende på underlagets beskaffenhet  |
| Torktid:      | Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget. |
| Rengöring:    | Terpentin eller sprit  |

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2020-02-13 / AA

