

# Målningsguide Tjärfärg

Att måla med tjärfärg är en upplevelse. Den karaktäristiska doften ger dig känslan av att arbeta direkt med naturen. Färgerna är perfekta till din husfasad, men även till plank och staket. Dessutom kan du måla med tjärfärg på slamfärgade hus. Har du en altan som behöver behandlas är vår tjärolja perfekt för ändamålet. Här kommer lite tips och råd gällande målning med tjärfärg och tjärolja.

## Vad är tjärfärg?

Ausons tjärfärger finns i ett flertal kulörer. Gemensamt för dem alla är att de kommer direkt från naturen. Tjäran skyddar och stärker träet samtidigt som du får en matt och snygg kulör med hållbart resultat. När du målar med tjärfärg ger du träet ett naturligt skydd från väder och vind, och dessutom skyddar du träet från att torka ut. Trä som målas med tjärfärg står sig länge innan du behöver måla om.

Använd tjärfärgerna till din husfasad – och till tak, plank, altaner, bryggor, staket och andra träkonstruktioner utomhus. Tjärfärg har en karaktäristisk doft som är tydligast de allra första dagarna, och som dröjer sig kvar i cirka en månad efter målningen.

## Viktigt att veta!

Eftersom pigmentet lätt lägger sig på botten vid lagring är det viktigt att röra om noggrant i burken innan och under målningen. Du bör inte använda en skakmaskin, och används en elektrisk omrörare måste du också manuellt röra om så att allt pigment följer med i blandningen.

**Obs!** Indränkta trasor, trassel etc. kan självantända och bör blötas i vatten samt slängas på brandsäkert ställe. Detta gäller Röd tjära, Svart tjära, Svart brun tjära, Brun tjära, Tjärvitriol och Roslagsmahogny.

## Innan du målar

- Måla när det är minst 10°C. Tjärfärgen tränger då bättre in i ytan och torkar snabbare.
- Kolla väderprognosen! Det ska helst inte regna på några dagar.
- Använd rostfri spik till Dalbränd tjära, Äkta Trätjära, Roslagsmahogny samt till Röd tjära, Brun tjära, Gröntjära och Tjärvitriol. Vanlig galvad spik kan användas till Svart tjära och Svart brun tjära.
- Det är fördelaktigt att grundmåla panelen innan montering. En omålad fasad kan dessutom snabbt drabbas av svampsporer.
- Täck ytor som inte skall målas. Låt eventuell täckplast sitta kvar tills tjärfärgen börjat torka på ytan.
- Ohyvlad trä? Bara att börja måla! Detsamma gäller för trä som tidigare har blivit behandlat med tjära, järnvitriol eller slamfärg samt trä som är uttorkat.



- Hyvlat trä? Späd extra med 10–20 % terpentin eller sprit.
- Tjärvitriol är klar att användas som den är och ska inte spädas.
- Bygger du ett nytt hus så är det viktigt att göra första strykningen med tjära så fort som möjligt. Har fasaden varit obehandlad i mer än 4 veckor så bör du tvätta fasaden för att skydda den mot mögelangrepp. Tvätta allt trä och låt sedan torka innan behandling. Använd högtryckstvätt och fasadtvätt anpassad för träfasad.
- Ytan skall vara fri från mögel och dött ytskikt. Om synlig mögelpåväxt eller misstanke därom ska fasaden tvättas med alg- och mögeltvätt och sedan torka ordentligt. Detta gäller både tidigare behandlade och nya obehandlade ytor.
- Trä som tidigare har målats med t.ex. rödfärg - ta bort löst sittande färg, tvätta ytan med mögeltvätt, använd högtryckstvätt eller stålborste. Använd samma kulör som innan.
- Rör om i burken noga innan du börjar måla.

## När du målar

- Kulören kan variera något beroende på tillverkningsnummer – se etiketten på locket. Har du burkar med olika nummer bör du blanda dessa med varandra för att undvika kulörskillnader. För svart och svartbrun tjärfärg behöver du inte tänka på detta.
- Använd en bred pensel, cirka 70–100 mm.
- Måla som med en vanlig målarfärg.
- Undvik tjocka lager med färg. Måla tunt och späd ytterligare om det behövs.
- Rör om regelbundet. Tjärvitriol kräver extra omrörning.
- Måla 2 gånger innan målningssäsongens slut om det är första gången träet målas för att få bäst färgton och vattenskydd.
- Måla en hel bräda i taget för att få en jämn yta utan nyansskillnader.
- Måla klart en hel vägg i taget, använd samma batch.
- Måla inte i direkt solsken.

## När du har målat

- Tjärfärgen tränger in i träet och hjälper till att förhindra att träet torkar ut och spricker.
- Måla igen efter 6–8 år på utsatta sidor.
- På sidor där träet inte blir lika utsatt kan du vänta mycket längre än så.
- Underhållsintervallen blir längre ju fler gånger du målar med tjära, som förstärker och skyddar tidigare lager.

